



Tanım:

Çimento esaslı, polimer katkılı yatay ve düşey yüzey kaplama malzemeleri aralarında oluşan derzlerde kullanılan, derz dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey derzlerde. Fayans, seramik, doğaltaş, pres tuğla, cam mozaik, granit ve diğer kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derz boşluklarında kullanılır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Fayans, seramik, doğaltaş, pres tuğla, cam mozaik, granit ve diğer kaplama malzemeleri ile döşenmiş yüzeylerdeki derzler, uygulama yapmadan önce iyice temizlenmeli, tozdan arındırılmalı ve nemli bir sünger ile silinmelidir.

Malzemenin Hazırlanması:

Malzeme yalnızca su katılmak suretiyle kullanıma hazır hale gelir. 20 kg TEKNODERZ 6,5 - 7,5 lt suya boşaltılır. Karışım homojen hale gelinceye kadar

yavaş devirli bir matkap yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan karışım istenilen kıvama geldiğinde 5 dakika dinlenmeye bırakılıp tekrar karıştırılır. Karışım, yatay ve düşey uygulamalarda lastik mala vasıtasıyla yüzeye uygulanır.

Sarfiyat:

Uygulamada kaplama olarak kullanılan malzemenin kalınlık ve ebatlarına bağlı olarak sarfiyat miktarı değişmektedir.

Kalite Belgeleri:

TS EN 13888 Belgeli CG 1 Sınıfı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
RENK	Beyaz ve diğer renklerde
KARIŞIM ORANI	20 kg. TEKNODERZ / 6.5 - 7.5 lt. su
İŞLENEBİLME SÜRESİ	Hava sıcaklığı ve iklim koşullarına bağlı olarak 30-40 dakikadır.
EĞİLME MUKAVEMETİ	≥40 kg / cm ² (EN 12808-3)
BASMA MUKAVEMETİ	≥180 kg / cm ² (EN 12808-3)
BÜZÜLME	≤2 mm / m (EN 1208-4)
SU EMME	30 dk. da - 5 gr 240 dk. da ≤ 10 gr (EN 12808-5)
AMBALAJ	20 kg.lık kraft torba
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajında 6 aydır. Kuru ortamda saklayın.