

**Tanım:**

Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip tek komponentli porselen, seramik, granit seramik, cotto, mermer v.b. malzemeleri yapıştırma harcıdır.

Kullanım Alanları:

Yüzme havuzu gibi sürekli suya maruz kalan yerlerde, büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında, granit seramik, mermer ve, doğal granit gibi malzemelerin yapıştırılmasında, ısı farklılığının fazla olduğu yerlerde, alçı sıva, alçı panel, gaz beton ve brüt beton üzerindeki uygulamalarda, Dış cephelerdeki dişey uygulamalarda kullanılır.

Uygulama:

25 kg'lık malzeme 6,0 -6,5 lt su konmuş temiz bir kap içinde yavaş devirli bir matkap ile karıştırılır. İşlem karışım homojen hale gelinceye kadar devam ettirilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale gelir.

Özellikleri:

Su geçirgenliği yoktur.
Suya, neme ve dona karşı dayanıklıdır.
Çok esnek ve uygulaması kolaydır.
Sarkma yapmaz.
Elastik olduğundan, ısı değişiminde çatlamaz.

Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz, düzgün ve sağlam olmalı. Zayıf parçalar çıkartılmalı ve TEKNOREP ile tamir edilmelidir. Yüzeyde yağ, kir ve pas bulunmamalıdır. Mermer, seramik ve paledyen üzerine uygulama yapılacaksa yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Beton zemin nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
AÇIK BEKLETME SÜRESİ ÇEKME YAPIŞMA MUKAVEMETİ	En az 30 dk. Sonra - 5 kg / cm ² (EN 1346)
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥10 kg / cm ² (EN 1348)
KAYMA	0,5 mm (EN 1308)
RENK	Gri veya beyaz
KULLANMA SÜRESİ	30 dakika.
SERTLEŞME SÜRESİ	4 saat.
YAPIŞMA MUKAVEMETİ	10 kg / cm ²
DERZ DOLGU İÇİN HAZIR HALE GELME SÜRESİ	24 saat
SARFIYAT	1 mm için 1,3 kg/m ²
KULLANILACAK SU MİKTARI	25 kg. için 6 - 6,5 lt.
AMBALAJ	25 kg'lık kraft torba
RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajında 6 aydır. Dondan ve rutubetten koruyunuz, kuru yerlerde saklayınız
SICAKLIK DAYANIMI	(-40°C) - (+80°C)