

**Tanım:**

Çimento esaslı tek bileşenli polimer takviyeli yüksek stabiliteye sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcıdır.

Kullanım Alanları:

Bürüt beton yüzeylerde boya öncesi pürüzsüz zemin hazırlanmasında, duvar ve tavanların sıvalarında ve siva tamiratlarında kullanılır. Yüzey bozukluğu olan bürüt beton elemanların tesviyesinde de kullanılır.

Özellikleri:

Su ile karıştırılır. Düzgün yüzey bitişini sağlar. Beton ve sıvalı yüzeylerde aderansı artırır. Geniş yüzeylere de çatlaksız görünüm oluşturur. Astara gerek kalmaz ve uygulaması kolaydır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzeyler kalıp yağı, kir ve toz gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük ve oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzey nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

Malzemenin Hazırlanması:

Temiz bir kap kullanılarak 20 kg malzeme 8,5 lt su içerisine ilave edilir.

Aynı zamanda yavaş devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır. Karışım homojen oluncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır. Karışım uygulamaya hazır hale gelir.

Uygulama:

Hazırlanan harç çelik mala ile beton yüzeye sıyırma yöntemi ile çekilir. Daha sonra tesviye için gerekli miktar yüzeye tatbik edilir.

Ambalaj:

20 kg Kraft torba

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalaj içerisinde 6 aydır. Kuru ve rutubetsiz ortamda saklayınız. Üstüste 8 sıradan fazla depolamayınız.

Güvenlik Önlemleri:

Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağış, rüzgar, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RENK	Beyaz-Gri
SU/MALZEME KARIŞIM ORANI	8,5lt/20kg
UYGULAMA SICAKLIĞI	(+)5-(+)35°C
SARFIYAT	1.30kg/m ² 1 mm kalınlık için
BASINÇ DAYANIMI TS EN196	>100 kg/cm ²
UYGULAMA KALINLIĞI	1 mm - 5 mm
ÇALIŞMA SÜRESİ	20 dakika